

UV - Schutzfolien - Folienvergleich

	Beklebung von außen			Beklebung von innen		
	SXT 50 silver	SXT 35 silver	SXT 20 silver	SPS 50 silver	SPS 35 silver	SPS 20 silver
Lichtdurchlässigkeit	50%	26%	16%	50%	28%	15%
Strahlungsdurchlässigkeit	39%	20%	12%	37%	22%	12%
Strahlungsreflexion	31%	51%	63%	29%	43%	55%
Strahlungsabsorption	30%	29%	25%	34%	35%	33%
sichtbare Lichtreflexion						
innen	25%	47%	58%	28%	40%	58%
außen	27%	46%	58%	26%	44%	60%
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5.91	5.91	5.91	5.45	5.39	5.34
UV-Strahlungsschutz	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Blendschutzfaktor	43%	70%	82%	45%	69%	84%
Abschirmgrad	0,54	0,31	0,21	0,53	0,37	0,24
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.47	0.27	0.18	0.46	0.32	0.21
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	53%	73%	82%	54%	68%	79%